

# Onderhoudsvoorschriften voor Daloc-deuren

## Algemeen

Voor jarenlang goed functioneren van de deur is regelmatig onderhoud nodig. De frequentie van het onderhoud hangt onder meer af van hoe vaak de deur wordt geopend, de belasting en de gebruiksomgeving. Wanneer er beschadigingen ontstaan, moeten deze onmiddellijk worden hersteld.

Voer de onderstaande controles en onderhoudswerkzaamheden minimaal 2 keer per jaar uit. Leg vast welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

## De werking van de deur

De deur moet eenvoudig geopend en gesloten kunnen worden en mag nergens tegen kozijn of dorpel aanlopen. De speling tussen kozijn en deurblad moet 2-3 mm zijn. Stel de kozijnbevestiging zo nodig bij.

## Het oppervlak van de deur

Indien gelakte oppervlakken van stalen deuren zijn beschadigd of als er roestvorming optreedt, moet dit onmiddellijk worden hersteld door de lak bij te werken, zodat verdere roest wordt voorkomen. Volg de aanbevelingen van de lakfabrikant op. Als er gevaar bestaat voor corrosie, moeten stalen deuren die in de grondlak zijn gezet of die thermisch verzinkt zijn, onmiddellijk worden behandeld met een deklak. Wij adviseren reinigingsgraad 3 conform 'AMA Hus 11' alvorens de deuren te lakken. Volg verder de aanbevelingen van de lakfabrikant op. Vraag uw lakfabrikant indien u wilt overlakken om 2-componentlakken als epoxy of polyurethaan.

## Kierdichtingen en evt. brandstrips

Controleer of kierdichtingen en brandstrips goed vastzitten en let op dat ze niet zijn beschadigd. Vervang ze zo nodig.

## Sloten en beslag

Smeer de valgrendels van het slot aan weerszijden van de klinken. Functiecontrole, smering en onderhoud volgens de onderhoudsvoorschriften van de slot-/beslagfabrikant.

## Scharnieren

Controleer of de bevestiging in kozijn en deurblad intact is. Haal eventuele losse schroeven aan. Bij smeren

moet een watervrij mineraal smeervet of synthetisch smeervet worden gebruikt. Er moet hoogwaardig vet worden gebruikt, de oppervlaktedrukken in vooral scharnieren met vaste pen zijn hoog.

## Scharnieren met vaste pen

Smeren gaat het eenvoudigst via de sleuf voor het stelplaatje. Til de deur een paar centimeter op en breng het vet in. Door de deur een paar maal op en neer te tillen en deze vervolgens volledig te openen, wordt het vet over het hele contactvlak verspreid. Als de scharnieren geen sleuf voor een stelplaatje hebben of als deze niet te gebruiken is, moet de deur er bij het smeren helemaal worden uitgetild.

## Reinigen

### Oppervlakken in kleur

Wij adviseren om binnendeuren af te nemen met een zwak alkalisch reinigingsmiddel. Buitendeuren moeten in sommige gevallen licht gepolijst worden. Bij bepaalde soorten deurblad kan, als ze niet zijn onderhouden, krijtvorming optreden. Het oppervlak kan in zijn oorspronkelijke kleur worden hersteld door het eerst te reinigen met een zwak alkalisch reinigingsmiddel. Lak het daarna met een heldere synthetische lak. Het gebruik van reinigingsmiddelen met alcohol (spiritus) is niet toegestaan.

### Laminaatplaat

Bij het reinigen van laminaatoppervlakken kunnen er afhankelijk van de behoefte diverse middelen worden gebruikt. Normaal gesproken wordt er een gewoon schoonmaakmiddel gebruikt. Hardnekkiger vlekken kunnen worden behandeld met een schoonmaakmiddel met alcohol (spiritus).

### (Roestvrij) stalen oppervlakken en lijsten

Om krassen te voorkomen en glans van de plaat te bewaren, is een zekere voorzichtigheid bij reinigen geboden:

- Gebruik een zachte en schone (poets)doek.
- Het gebruik van reinigingsproducten met schuurmiddel is niet toegestaan!
- Wegenstof/zand moet worden verwijderd. Gebruik lauw water en (vloeibare) zeep of een mild handafwasmiddel. Maak de poetsdoek goed vochtig om de plaat goed te kunnen reinigen. Neem vocht en vuil langs het geslepen patroon van de plaat goed af. Voorzichtig nadrogen. Om corrosie te voorkomen moeten deuren in een corrosieve omgeving regelmatig worden schoongemaakt.